



# バリヤスター

防湿・防水包装材料

長年の実績を誇る

# バリヤスターシリーズ

バリヤスターは、当社が長年にわたり培ってきた経験と技術を基に開発した、優れた特性を持つ防湿、防錆、包装材料です。特にP-3は、米軍包装規格(MIL-B-131)に基づく透湿度、強度等の検査項目を数値上クリアしており、各方面より幅広い信頼を戴いております。バリヤスターは、アルミ箔と特殊プラスチックフィルムをベースに各種のクロス及びフィルムを組合せることによって、強度、気密性を持たせてあり、防湿包装材料として安心して御使用戴けます。又、サイズも多種そろえており、作業性の向上をはかっておりますので、あらゆる商品の包装用途に合わせてご使用下さい。

## 特性

- 1 防湿性に優れている**  
(アルミ蒸着・アルミ箔の使用)
- 2 衝撃性に優れている。**  
(PEクロスを使用)
- 3 ヒートシール性に優れている。**  
(リニアポリエチレンフィルム使用)

## 用途

精密機器・電子部品OA機器、工作機械、  
航空機エンジンカバー・各種部品・計器類  
自動車用エンジン及各種部品、各種電気製品  
通信機器・計器類、ピアノ、  
ベアリング類、その他輸出機材関連等、  
湿気をきらう製品の包装。

梱包前



P-1・P-3 梱包使用例



梱包後

透明 梱包使用例

## 特性表

項目	品名	P-1	P-3A	透明
引張試験 (kgf/15mm)	縦方向	14.6	16.7	16.1
	横方向	13.5	16.0	13.3
破裂強度 (kgf/cm <sup>2</sup> )		14.7	14.8	12.5
透湿度 (g/m <sup>2</sup> /24h)		0.26	0.10	0.27

### 試験方法

引張試験 JIS P 8113

破裂強度 JIS P 8112

JIS P 8131

透湿度 JIS Z 0208

※このデータは測定値で、  
保証値ではありません。

### P-1



#### 構成

アルミ蒸着PET(艶消し) /  
PE/PEクロス6×6/PE/LL  
フィルム

#### 規格

1000巾、1250巾、1500巾、  
2000巾、2500巾、3000巾、

### P-3A



#### 構成

PET/PE/アルミ/PE/  
PEクロス6×6/PE/LL  
フィルム

#### 規格

1000巾、1250巾、1500巾、  
2000巾、2500巾、3000巾、  
4500巾

### 透明



#### 構成

酸化アルミニウム蒸着PET/  
PE/PEクロス6×6/PE/LL  
フィルム

#### 規格

1000巾、1250巾、1500巾、  
2000巾、2500巾、3000巾  
4500巾

※その他構成・寸法製袋加工も別途承ります。

## 製袋例

[各種包装の製袋例]

